



P55 DYOPHOX SF PRIMER

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное эпоксидное пропиточное покрытие полиаминного отверждения, не содержит растворитель.

- Нулевое содержание летучих органических соединений
- Хорошая адгезия к качественно подготовленному бетону
- Хорошая устойчивость к воде и химическим реагентам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве грунта в системе лакокрасочного покрытия для бетонных поверхностей и наливных полов.

- Полы на нефтехимических предприятиях
- Полы промышленных предприятий
- Полы в гаражах и паркингах
- Прочие бетонные поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/Блеск:	Прозрачный
Плотность:	1,00 - 1,20 г/мл
Сухой остаток (по объему):	100%
Теоретическая укрывистость:	350-500 г/ м2 (бетонный пол) 100-150 г/ м2 (бетонная стена)
ЛОС:	0 г/л
Температура вспышки:	>55°C

Смешивание: 100 частей Dyopox SF Primer
(по весу) 50 частей H21 Dyopox Hardener
Температура краски перед нанесением должна быть не ниже 15°C, в противном случае ёмкости с краской должны быть подогреты. Перемешать перед использованием.

Жизнеспособность смеси: 1 час/20°C

*Время сушки: Сухая на ощупь : 10 часов/20°C
Полное отверждение : 7 дней/20°C
* Меняется в зависимости от температуры, и толщины пленки.

Перекрытие: Мин. время до перекрытия : 24 часа /20°C
Макс. время до перекрытия: 7 дней /20°C



P55 DYOPOX SF PRIMER

НАНЕСЕНИЕ

Дополнительная информация:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания грунтовки, температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C. Температура окрашиваемой поверхности и краски должны быть минимум на 3°C выше «точки росы».

Оборудование:

Оборудование	Безвоздушное	Валик
Давление	120 бар	-
Диаметр сопла	0,43 - 0,63 мм 0,017 - 0,025 inch	-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетон:

Поверхность должна быть очищена от любых загрязнений (масло, грязь, соль и т.д.). Продолжительность полимеризации не менее 28 дней при температуре 25°C и относительной влажности 50%. Бетонная поверхность должна быть шероховатой. Подготовка поверхности по ASTM D 4258 и ASTM D4259.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом прохладном месте;
Дуорох SF Primer : Один год при комнатной.
Дуорох Hardener: Шесть месяцев при комнатной температуре.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в герметично закрытой таре Избегать контакта с кожей и глазами, не вдыхать пары краски. Меры предосторожности читайте в паспорте материала. Принимать меры по защите окружающей среды.