

ОПИСАНИЕ

DY0 QUICK PRIMER это быстросохнущая травильная грунтовка на виниловой основе.

- Короткий период высыхания
- Быстрый монтаж

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка в системах покрытий для защиты стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали или алюминия.

- Металлическое оборудование
- Коммерческий транспорт, военная техника

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кодовый номер:	P20
Цвет/Блеск:	Серый, красный, черный, белый / полуматовый
Плотность:	0,93 – 1,03 г/мл
Сухой остаток (по объему):	20±2%
Теоретическая укрывистость:	4,1м ² /л (ТСП 40мкм)
ЛОС:	735 г/л
Температура вспышки:	>23°C
Пропорции смешивания (по весу):	100 частей DY0 QUICK PRIMER / 50-70 частей целлюлозного разбавителя. Температура краски перед нанесением должна быть не ниже 15°C. Перед применением тщательно перемешать.
Рекомендованная толщина сухой пленки:	30-40мкм
Время высыхания (ТСП 40 мкм)*:	Сухая на ощупь: ~10 мин / 20°C
Время до нанесения следующего слоя:	Мин.:~10 мин / 20°C; Макс.: -

* Меняется в зависимости от температуры и толщины пленки.

НАНЕСЕНИЕ

Дополнительная информация: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания грунтовки, температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C. Температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть не менее чем на 3°C выше «точки росы». Не рекомендуется применять при высокой влажности. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки.

Оборудование:

Распыление	Безвоздушное	Воздушное
Давление	~100 bar	~4 bar
Диаметр сопла	0,38 - 0,53 mm 0,015 - 0,021 inch	1,8- 2,2 mm 0,070 - 0,085 inch

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте
DY0 QUICK PRIMER: Мин. один год при комнатной температуре

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данный продукт огнеопасен! Хранить в герметично закрытой таре вдали от источников тепла и открытого пламени. Тару содержать в закрытом состоянии. Избегать контакта с кожей и глазами, не вдыхать пары краски. Меры предосторожности читайте в паспорте материала. Принимать меры по защите окружающей среды.